

TABELUL

indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure **Rip-Stop**

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)</b>
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>240±8</b>
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	<b>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	<b>≥ 4</b>
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>≥ 4</b>
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π 9 O1)		
	- urzeală	%	<b>± 2</b>
	- bățătură	%	<b>±2</b>
5.	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ±2</b>
6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	<b>≥ 1100</b>
	- bățătură	N (kgc)	<b>≥ 700</b>
7.	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzeală	fire	<b>370±5</b>
	- bățătură	fire	<b>210±3</b>
8.	Rezistența la uzură	cicluri	<b>≥ 4000</b>
Indicii fizico-igienici			
9.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	<b>&lt; 1000</b>
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	<b>≥6</b>
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	<b>≥ 20</b>