

TABELUL

indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure **SATIN**

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester</b>
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>340 ± 10</b>
3.	<b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	<b>80 ± 3</b>
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
4.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	<b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π9O1)		
	- urzeală	%	± 2
	- băătăură	%	± 2
6.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5
7.	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ± 2</b>
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 900
	- băătăură	N (kgc)	≥ 480
9.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000
Indici fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20